≪フッ素系離型剤≫（ノンシリコーンタイプ）

ペリコート

ＲＦ－１

ペリコートＲＦ－１は熱可塑性樹脂用のフッ素系離型剤です。特殊なフッ素化合物を配合しておりますので、非常に高い離型性能を発揮致します。また、シリコーンを配合しておりませんので、塗装やメッキ等の二次加工がある製品にも使用して頂けます。

※一般性状

商 品 名	ペリコート　ＲＦ－１
外観	無色透明
成分	特殊フッ素化合物
	イソヘキサン
	イソプロピルアルコール
噴射剤	ＬＰＧ

※　使用方法

①有機溶剤やアルカリ洗剤で金型を洗浄して下さい。
②熱可塑性樹脂を成型する温度まで、金型を加熱して下さい。
③金型から１５ｃｍ程度離して、全体に均一に塗布して下さい。
④溶剤が乾燥してから、成型を開始して下さい。

※　注意事項

① 製品に記載されている注意事項、または
　安全データシートをご参照下さい。
② ＰＲＴＲ法：非該当製品
　有機溶剤予防中毒規則：第２種有機溶剤等

※　荷姿

４２０ml　エアゾール
（１ケース２４本入）

中京化成工業株式会社　愛知県刈谷市今岡町西吹戸１０－１
ＴＥＬ：０５６６－３６－３６９０　ＦＡＸ：０５６６－３６－６１５６
http://www.c-k-k.co.jp